



产品技术资料表

产品编号: **WKA1524**
产品描述: 水性高光白色聚氨酯面漆

物理性能:	A 组分 WKA1524	B 组分 CTC2264	混合物
粘度(D4@25°C):	70-90秒	---	70-90秒
密度 (理论值):	1.19Kg/L	1.13Kg/L	1.18 Kg/L
重量固含量(理论值):	50.3%	67.9%	53.8%
体积固含量 (理论值):	38.7%	66.8%	44.3%
混合比例:	---	---	4: 1 (重量比)

应用参数:

底材/预处理:	---	---	预处理钢板
稀释比例:	---	---	视需要 0-10%
稀释剂:	---	---	水
施工:	---	---	喷涂
清洗溶剂:	---	---	水或醚类
固化方法	---	---	流平: 15-20分钟 烘干: 30分钟@70度

漆膜数据:

干膜厚度:	---	---	40-50 微米
光泽 (60度)	---	---	>85%
理论体积涂布率@25微米干膜厚:	---	---	17.7平方米/升

存储及保质期:

远离低温及高热, 存储温度范围: 5-40摄氏度
在原包装内保质期: 8个月 (固化剂 6个月)

版本: 1

签发日期: 2021年11月09日

威士伯涂料(上海)有限公司

86-21-60865888

该物质安全资料单的全部数据代表典型值。基于应用方法的变化是决定产品性能的一项主要因素, 所以这里的数据只能作为常规的指导。对于所提供资料的使用, 威士伯公司不承担任何责任。除非威士伯公司以另外书面的形式认可, 否则公司不对资料上所有的担保和声明负责; 威士伯公司不对任何特殊的意外和由此形成的伤害和损失负责。威士伯公司只提供对有瑕疵的产品进行替换的补偿, 或者也可以选择要求退款。